
Productnaam	:	MoTip Bumperreparatie Plamuur	
Artikelnummer	:	000080	000081
Inhoud	:	250 gram	1.000 gram
(inclusief harder)			
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, 2-componenten kunststofplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in bumpers.

Productkenmerken

Goed schuurbaar
Zeer elastisch
Overspuitbaar met alle verfsystemen, ook poeder coating
Zeer fijne structuur
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Basis plamuur	:	Polyester hars
Basis harder	:	Benzoyl peroxide
Soortelijke massa	:	1,89 kg/dm ³
Toe te voegen harder	:	2,5%
Verwerkingstijd	:	4 tot 5 minuten
Aan te brengen laagdiktes	:	Tot 1 centimeter
Schuurbaar	:	Na 20 tot 30 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 1 uur
Hittebestendig	:	Tot 120°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de bijsluiter en de verpakking goed lezen en opvolgen.

Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten verwijderen en aansluitend schuren.

Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De benodigde hoeveelheid plamuur mengen met de harder. Aanbrengen in de gewenste laagdikte.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Gereedschap direct na gebruik reinigen.

Het overtollige, met harder vermengde, materiaal niet terugdoen in het blik.