

---

<b>Productnaam</b>	: <b>MoTip Vinylspray</b>	
<b>Kleur</b>	: <b>Wit</b>	<b>Zwart</b>
<b>Artikelnummer</b>	: <b>04065</b>	<b>04066</b>
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	: <b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
	<b>Wolframweg 2</b>	
	<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
	<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
	<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige vinylspray voor het herstellen en verfraaien van onderdelen van vinyl, leer en kunstleer.

## Productkenmerken

Duurzame kleur en duurzame glans  
Elastisch  
Uitstekende hechting  
Behoud van originele structuur

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	: 400 ml
Basis	: Nitro-cellulose bindmiddel
VOS-gehalte	: Circa 84% w/w
Vaste stof	: Circa 16% w/w
Glans	: Mat
Rendement	: 1,25 tot 1,75 m <sup>2</sup>
Stofdroog	: Na 5 tot 10 minuten
Kleefvrij	: Na 10 tot 20 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	: Na 2 uur
Hittebestendig	: Tot 50°C

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

### Lakken

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De vinylspray aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**