

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Glasvezel Plamuur gevuld</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>000053</b>	<b>000070</b>
<b>Inhoud</b>	:	<b>250 gram</b>	<b>1.000 gram</b>
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolfraamweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, 2-componenten glasvezel plamuur met speciale vulstoffen.  
Voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester.

## Productkenmerken

Goed schuurbaar  
Zeer hoge vulkracht  
Hoge slagvastheid  
Overspuitbaar met alle verfsystemen  
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden  
Uitstekende hechting

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Basis plamuur	:	Polyester hars
Basis harder	:	Benzoyl peroxide
Soortelijke massa	:	1,90 kg/dm <sup>3</sup>
Toe te voegen harder	:	2,5%
Verwerkingstijd	:	3 tot 5 minuten
Aan te brengen laagdiktes	:	Tot 2 centimeter
Schuurbaar	:	Na circa 30 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 1 uur
Hittebestendig	:	Tot 120°C

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de bijsluiter en de verpakking goed lezen en opvolgen.**

Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

### Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De benodigde hoeveelheid plamuur mengen met de harder. Aanbrengen in de gewenste laagdikte. Na uitharding schuren en eventueel fijnplamuur aanbrengen.

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.**

Gereedschap direct na gebruik reinigen.

Het overtollige, met harder vermengde, materiaal niet terugdoen in het blik.